

GALAX SUPER 3 SAE 40 ŽTP

1. OPIS/PRIMENA

GALAX SUPER 3 SAE 40 ŽTP je monogradno, mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje dizel motora vozila starije generacije u svim uslovima rada.

Prednosti ulja **GALAX SUPER 3 SAE 40 ŽTP**:

- Obezbeđuje siguran rad motora u svim uslovima i režimima rada.
- Stvaranje taloga i lakova na motoru svodi na minimum.
- Posедуje dobru oksidacionu i termičku stabilnost na visokim radnim temperaturama.

2. KVALITET PROIZVODA

| Specifikacije | Nivo kvaliteta | |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| SAE J 300 | 40 | Zadovoljava |
| API | CD/SF | Zadovoljava |
| MB | 227.0 | Zadovoljava |

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L

Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da



GALAX®

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

| Karakteristike | Metoda ispitivanja | Tipična vrednost |
|--|--------------------|-------------------------|
| Izgled | Vizuelno | Bistra viskozna tečnost |
| Viskoznost (100°C), mm ² /s | ASTM D 445 | 15.0 – 16.0 |
| Indeks viskoznosti, tip. | ASTM D 2270 | 100 |
| Tačka paljenja, °C, min. | ASTM D 92 | 220 |
| Tačka stinjavanja, °C, max. | ASTM D 97 | -15 |
| Sulfatni pepeo, mas %, max. | ASTM D 874 | 1.5 |
| TBN, mg KOH/g, tip. | ASTM D 2896 | 10.3 |

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

| | |
|---|---|
| Skladištenje | <p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi. |
| Temp. skladištenja: | Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru. |
| Preporučeni materijali: | Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena. |
| Materijali koji se ne preporučuju: | Ne koristiti pocinkovanu ambalažu. |
| Ostale informacije: | Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije. |