

OPERATOL DW

1. OPIS/PRIMENA

OPERATOL DW je lako antikoroziono ulje posebno pogodno za međuoperacijsku zaštitu metalnih delova i sklopova u industriji. Pogodno je i za zaštitu čeličnih limova koji su u međusobnom kontaktu jer štiti i od stvaranja fleka (ima osobinu "non staining"). Pored antikorozionih dodataka ima i dodatak za potiskivanje vode sa metalne površine. Ne sme se primenjivati na temperaturama višim od sobne.

Prednosti ulja **OPERATOL DW**:

- Može se nanositi na čiste suve i vlažne površine
- Pouzdana zaštita
- Otporno je na alkalije
- Ne ostavlja mrlje

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	Zadovoljava
SRPS ISO 6743-8	L-R	

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 10L



Limene bačve: 200L

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: da



4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistro homogeno ulje
Gustina (20°C), kg/m ³	ASTM D 1298	885
Viskoznost (40°C), mm ² /s	ASTM D 445	10.0
Tačka paljenja, °C	ASTM D 93	95
Istiskivanje vode	MIL-C-16173D	Zadovoljava
Otpornost na vlažnu atmosferu, h, min.	ASTM D 1748	300

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense. Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su bačve hermetički zatvorene. Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere: <ul style="list-style-type: none">• Bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u mazivo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa odvazdušenjem prema atmosferi.
Temp. skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Limene bačve ili plastične kantice izrađene od polietilena.
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti pocinkovanu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.